



Hartwachs-Öl

Vaškas natūralių aliejų pagrindu




Atspalvis	Likutis				
	Kiekis ant paletės	360	672	200	22
	Pakuotė	6 x 0,375 l	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	83	01	03	20
	Artikelio Nr.				
farblos/ bespalvis	0695	■	■	■	■
spec. atspalviai	0668			■	■

Išėiga

Apie 10-50 ml/m² kiekvienam sluoksniui
Išėiga labai priklauso nuo pagrindo absorbcijos ir nuo šlifavimo



Panaudojimo sritys



- Medienai viduje
- Medinėms grindims ir laiptams
- Medžio masyvo baldams
- Medinėms plokštėms ir plintusams
- Kamštinėms grindims
- Virtuvės darbastaliams (dėl nuolatinio vandens poveikio) reikėtų naudoti tam skirtą aliejų Arbeitsplatten-Öl [eco]

Savybės



- Lengviau pašalinamos dulkės ir nešvarumai
- Giliai įsigeria ir paryškina natūralią medienos struktūrą
- Ilgalaikis, patvarus, netrūkinėjantis
- Atsparus cheminėms medžiagoms: DIN 68861-1C
- Sudaro ploną apsauginį vaško sluoksnį

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Alkidinės dervos
Tankis	Apie 0,85 g/cm ³
Ištekėjimo laikas (s) DIN 4 piltuvėlyje	Apie 26
Kvapapas	Švelnus
Blizgumas	Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**
- **Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden**

Galimi sistemos produktai

- **Wohnraum-Lasur (2400)**
- **Wischpflege für geölte Böden ^[eco] (7699)**

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti švarus, be dulkių, sausas, be tepalų, be skiriamųjų medžiagų ir tinkamai paruoštas.

Medienos drėgnumas: 8-12 %

Paviršių, kuriais bus vaikščiojama, galutinis šlifavimas atliekamas su ne smulkesniu, nei P 100 - 120

Baldų paviršių ar pan. galutiniam šlifavimui naudoti ne smulkesnį, nei P 180

■ Paruošimas

Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus.

Riebią ir sakuotą medieną nuvalyti skiedikliu ar teptukų valikliu

Spalvos suteikimui gruntuoti Wohnraum-Lasur arba OB-008

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +15 °C iki maks. +30 °C

Gerai išmaišyti.

Dengiama plonai, teptuku arba voleliu

Medžiagos perteklių po 20 - 30 min. nuvalyti

Baldų padengimui naudoti marlės/ medvilnės audinį

Didesniems paviršiams padengti naudojama vieno disko grindų valymo mašina su baltu poliravimo padu

Po išdžiūvimo dengti antrą sluoksnį be tarpinio šlifavimo

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

Dažymo ir džiūvimo metu pasirūpinti tinkamu vėdinimu

Atlikdami produktu apdoroto paviršiaus šlifavimo darbus, visada dėvėkite kvėpavimo takų apsauginę kaukę (dulkių filtro kaukė P2)

Savaiminio užsidegimo pavojus (DGUV informacija 209-046). Toje pačioje darbo vietoje negalima dirbti su NC lakais ar beicais. Suteptus darbo rūbus, šluostes ir kitą tekstilę sudėti į ugniai atsparias talpas ir saugiai utilizuoti.

■ Džiūvimas

Nelimpa dulkės: maždaug po 3 val.

Galima liesti: maždaug po 6 val.

Perdažoma: po džiūvimo per naktį

Pilna apkrova po 7 dienų

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Džiūvimas priklauso nuo medienos rūšies ir pagrindo absorbcijos savybių.
Medžiagos perteklius neįgeriančiuose plotuose, žema temperatūra ir/ar didelė oro drėgmė sulėtina džiūvimą

■ **Skiedimas**

Paruošta naudojimui

Nurodymai

Dulkes ir nešvarumus nuo grindų ir laiptų reguliariai valyti šerių šluota ar minkšta šluoste
Pagal poreikį valyti drėgna šluoste kas savaitę, į valymo vandenį įpilti priežiūros priemonę (eco) alyvuotoms grindims
Renovuojant (taip pat ir dalinai atnaujinant labiausiai išvaikščiotas, nusidėvėjusias vietas) paviršių švariai nuvalyti ir tolygiai perdažyti, nepaliekant nutekėjimų ar ryškių perėjimų
Vandens paliktas žymes, kitas dėmes nuo baldų paviršiaus nušveisti plieno vilna Nr. 000 ir padengti plonu sluoksniu

Darbo įrankiai/ valymas




Teptukas
Medvilnės audinys

Darbo įrankius iškart po naudojimo valyti su skiedikliu arba teptukų valikliu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Remmers įrankiai

➤ **Veloursrolle (4442)**

**Sandėliavimas/
galiojimas**



Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, vėsioje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje galima laikyti mažiausiai 60 mėnesių.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

**LOJ pagal „Decopaint“
direktyvą (2004/42/EB)**

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/f): maks. 700 g/l (2010).
Šio produkto sudėtyje yra < 700 g/l LOJ

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.