



HWS-112-Hartwachs-Siegel

Tvirtas vieno komponento vaškas su natūraliais aliejais,
paryškinantis medienos paviršių



Atspalvis	Likutis			
	Kiekis ant paletės	444	60	22
	Pakuotė	1 l	5 l	20 l
	Pakuotės rūšis	W bakelis	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	85	05	20
	Artikelio Nr.			
farblos/ bespalvis	1826	■	■	■
spec.at spalviai	1829	■	■	■

Išeiga

- Sluoksnis: 70 ml/m²
- Sluoksnis: 60 ml/m²



Panaudojimo sritys



- Mediena gyvenamose patalpose
- Baldai & Interjeras
- Medinėms grindims ir laiptams
- Stalviršiai ir darbastaliai
- Laivų interjeras
- Vonios ir saunos elementams
- Be perteklinio nuostolio
- Kamštinėms grindims
- Bambukinės konstrukcijos
- Netinka balintai medienai
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Greitas džiūvimas
- Atsparus dilimui ir įbrėžimams
- Atsparus chemikalams: DIN 68861, 1B
- Atspari slydimui
- Mažas polinkis formuoti blizgius plotus
- Natūralus vaizdas ir pojūtis
- Sunkiai užsidega

Produkto duomenys



Rišamoji medžiaga	Alkidinės dervos
Tankis (20 °C)	Apie 0,88 g/cm ³
Ištekėjimo laikas (s) DIN 4 piltuvėlyje	Apie 22
Kvapaspas	Šiam tipui būdingas
Blizgumas	Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- **DIN EN 71-3 "Tam tikrų elementų migracija"**
- **Leidimas naudoti kaip paviršių dengimo sistemos produktą parketams ir medinėms grindims**
- **Stabdantis slydimą "R10" pagal DIN 51130:2014**
- **EB pavyzdžių patikros sertifikavimo B modulis (IMO sertifikavimas)**
- **Treppenmeister rankų kremo testas (remiantis DIN EN 12720)**
- **Sąlytis su maisto produktais**

Testavimo standartai

DIN 68861, 1B atsparumas chemikalams

Galimi sistemos produktai

- **OB-008-Ölbeize (2787)**
- **Wischpflege für geölte Böden ^[ecol] (7699)**

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti švarus, be dulkių, sausas, be tepalų, be skiriamųjų medžiagų ir tinkamai paruoštas.

Medienos drėgnumas: 8-12 %

Medienos galutiniam šlifavimui naudoti ne smulkesnį, nei P 180 šveitimo popierių

■ Paruošimas

Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus.

Riebų ir sakingą medienos paviršių nuvalyti su WV-891 arba V-890


Spalvos suteikimui gruntuoti Wohnraum-Lasur arba OB-008

Baigiamasis dengimas voleliu: ne mažiau, kaip po 24 val. tarpinio džiūvimo

Dengiant seną parketą (ar kitas medines grindis su skirtingu medienos raštu),

rekomenduojame prieš tai padengti su bespaviu OB-008 (džiūvimo laikas mažiausiai 24 val.). Tokiu būdu paviršius pasidengs tolygiau ir sekanti medžiaga pasiskirstys gražiau.

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +15°C iki maks. +25°C

Gerai išmaišyti.

Dengimas voleliu, purškimu

Pistoletas su piltuvėliu: antgalis: 1,6 - 1,8 mm; Purškiklio oro slėgis: maks. 2 bar

Beoris purškimas: antgalis: 0,23 - 0,28 mm, darbinis medžiagos slėgis: 80 - 120 bar.

Airmix purškimas: antgalis: 0,23 - 0,28 mm, medžiagos slėgis: 80 - 100 bar, Purškiklio oro slėgis: maks. 1 bar.

Po išdžiūvimo ir tarpinio šlifavimo (P 240-320) tepti antrą sluoksnį

Laikytis rekomenduojamo džiūvimo laiko tarp darbo etapų.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.



Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi. Prieš dengiant produktą ant egzotinių medienos rūšių, rekomenduojame prieš tai pasikonsultuoti su mūsų technologais bei atlikti bandomuosius dažymus. Atliekant darbus vidaus patalpose reikia pasirūpinti geru vėdinimu. Reguliariai pašalinti purškiant pasklidusias dulkes, kad pasklidusios dulės neužsidegtų. Nepurkšti pernelyg stipriai, kad nesusidarytų purškimo dulės. Prieš sušluojant šviežias purškimo dulkes, pirmiausia leisti joms išdžiūti. Pats produktas savaime neužsidega. Atlikdami produktu apdoroto paviršiaus šlifavimo darbus, visada dėvėkite kvėpavimo takų apsauginę kaukę (dulkių filtro kaukę P2). Savaiminio užsidegimo pavojus (DGUV Informacija 209-046). Negalima dirbti toje pačioje darbo vietoje, kur dirbama su NC lakais ar beicais. Užterštus audinius (pvz., valymo šluostes, darbo drabužius) surinkti į ugniai atsparius atliekų kontenerius ir juos utilizuoti.

■ Džiūvimas

Nelimpa dulės: maždaug po 60 min.
Galima liesti: maždaug po 3 val.
Dengiama purškimo būdu: maždaug po 6 val.
Dengiama voleliu: maždaug po 14 val.
Pilna apkrova: maždaug po 7 dienų
Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei. Žema temperatūra ir aukšta oro drėgmė prailgina džiūvimą. Džiūvimas priklauso nuo medienos rūšies ir pagrindo absorbavimo savybių.

■ Skiedimas

Paruošta naudojimui

Nurodymai

Pakuojant nulakuotas medienos konstrukcijas, naudoti orui pralaidžias medžiagas. Dulkes ir nešvarumus nuo grindų ir laiptų reguliariai valyti šerių šluota ar minkšta šluoste. Atliekant atnaujinimo darbus, paviršių reikia švariai nuvalyti ir padengti šiuo produktu arba su Hartwachs-Öl. Pagal poreikį valyti drėgna šluoste kas savaitę, į valymo vandenį įpilti priežiūros priemonę (eco) alyvuotoms grindims. Naudojant sertifikuotus produktus ir mišinius, reikia vadovautis atitinkamais sertifikatais ir patikros ataskaitomis bei techninių duomenų informaciniu dokumentu.

Darbo įrankiai/ valymas




Trumpų šerelių (3-5 mm) "mohair" volelis, srautinis pistoletas, Airless-/Airmix purškimo įranga

Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti skiedikliu V 101. Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Remmers įrankiai

➤ [Veloursrolle \(4442\)](#)

Sandėliavimas/ galiojimas



Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

Saugumas/ reglamentai



Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Asmeninės apsaugos priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min.A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišeisti į kanalizaciją.

LOJ pagal „Decopaint“
direktyvą (2004/42/EB)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/i): maks. 500 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 500g/l LOJ

VOC	
Kat.	A/i
2010:	500g/l
max.:	500g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.