



Treppen- & Parkettlack

Lakas vandens pagrindu, dengiamas voleliu arba teptuku




Atspalvis	Likutis		
	Kiekis ant paletės	672	200
	Pakuotė	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	01	03
	Artikelio Nr.		
bespalvis blizgus	2390	■	■
bespalvis matinis	2391	■	■

Išėiga

Apie 100-120 ml/m² kiekvienam sluoksniui



Panaudojimo sritys



- Medienai viduje
- Baldams ir vidaus durims
- Prieškambariui, parketui, laiptams
- Kamštinėms grindims
- Sienų ir lubų plokštėms

Savybės



- Vandens pagrindu
- Geros apdirbimo savybės
- Tolygiai pasiskirsto
- Atsparus nusidėvimui ir įbrėžimams
- Atsparus cheminėms medžiagoms: DIN 68861-1C
- Geras atsparumas daugeliui rinkoje esančių rankų kremų

Produkto duomenys



Rišamoji medžiaga	Akriolato dispersija/PU-dispersija
Tankis	Apie 1,03 g/cm ³
Klumpumas (20 °C)	600 - 800 mPa*s
Kvapapas	Švelnus
Blizgumas	Šilkinio blizgumo, satino matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

Galimi sistemos produktai

- **Wohnraum-Lasur (2400)**
- **eco Öl-Farbe ^[eco] (7650)**
- **eco Öl-Dauerschutz-Lasur ^[eco] (7670)**
- **Wischpflege (2410)**

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti švarus, be dulkių, sausas, be tepalų, be skiriamųjų medžiagų ir tinkamai paruoštas.

Medienos drėgnumas: 8-12 %

Nušlifuoti P 150 - 180 grūdėtumo popieriumi.

■ Paruošimas

Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus.

Nepažeistus senus dažus kruopščiai nušlifuoti

Riebią ir sakuotą medieną nuvalyti skiedikliu ar teptukų valikliu

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min.+15 °C iki maks +30 °C

Gerai išmaišyti.

Dengiama teptuku arba voleliu

Lengvas tarpinis šlifavimas su šlifavimo kempine arba P 240 - 320 grūdėtumo šlifavimo popieriumi

Šlifuojant vengti sluoksnio pažeidimo

Po džiūvimo dengiamas antras sluoksnis

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

Esant poreikiui tepami 3 sluoksniai

Nepilti tiesiai ant dažomo paviršiaus, gali atsirasti dėmių

Per dieną užtepti ne daugiau 2 sluoksnių

■ Džiūvimas

Nelimpa dulks: maždaug po 1 val.

Galima liesti: maždaug po 2 val.

Sekanti danga: maždaug po 4 val.

Pilna apkrova po 7 dienų

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Darbo ir džiūvimo metu būtina pasirūpinti tinkamu vėdinimu

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

■ Skiedimas



Paruošta naudojimui.
Darbus atliekant voleliu galima įpilti 5 % vandens, kad produktas tolygiau pasiskirstytų.

Nurodymai

Dulkes ir nešvarumus nuo grindų ir laiptų reguliariai valyti šerių šluota ar minkšta šluoste
Pagal poreikį kas savaitę išplauti drėgna šluoste, į plovimo vandenį įpilti lakuotų grindų priežiūros priemonės

Darbo įrankiai/ valymas


Akrilinis teptukas
Volelis, skirtas vandens pagrindo lakams



Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/ galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.



Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/ i): maks. 140 g/ l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 140 g/ l LOJ

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.