



## Wohnraum-Lasur

Vaško emulsija, natūralių dervų ir linų sėmenų aliejaus pagrindu




Atspalvis	Likutis			
	Kiekis ant paletės	672	200	30
	<b>Pakuotė</b>	<b>3 x 0,75 l</b>	<b>2 x 2,5 l</b>	<b>10 l</b>
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	01	03	10
	<b>Artikelio Nr.</b>			
farblos/ bespalvis	2400	■	■	■
weiß/ balta	2401	■	■	■
antikgrau/ antikinė pilka	2302	■	■	
birke/ beržas	2303	■	■	
eiche/ ąžuolas	2305	■	■	
mocca/ moka	2306	■	■	
kirsche/ vyšnia	2307	■	■	
toskanagrau/ toskana pilk	2308	■	■	
Sonderfarbtöne*/ spec. atspalviai*	2406		■	■
*minimalus užsakymas 2,5 l				

### Išėiga

Apie 50-100 ml/m<sup>2</sup> kiekvienam sluoksniui



### Panaudojimo sritys



- Medienai viduje
- Baldams
- Sienų ir lubų plokštėms
- Drėgnose patalpose (virtuvėje, vonioje)
- Durims
- Laiptams ir parketui, tik kaip spalvą suteikiantis gruntas

## Savybės



- Vandens pagrindu
- Atsinaujančių žaliavų pagrindu (linų sėmenų aliejus, natūralios dervos)
- Geros apdirbimo savybės
- Produktivus (skalsus)
- Labai geras atsparumas vandeniui
- Atsparus cheminėms medžiagoms: DIN 68861-1C
- Dėl sudėtyje esančių natūralių žaliavų, galimi nežymūs produkto spalvų pakitimai, kurie, remiantis mūsų patirtimi, medienos paviršiaus spalvai įtakos neturi

## Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Akriolato dispersija
Tankis	Apie 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Klampumas (20 °C)	200 - 500 mPa*s
Kvapas	Švelnus
Blizgumas	Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

## Sertifikatai

- [DIN EN 71-3 "Tam tikrų elementų migracija"](#)

## Galimi sistemos produktai

- [Hartwachs-Öl \(0695\)](#)
- [Treppen- & Parkettlack \(2390\)](#)

## Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**  
Pagrindas turi būti švarus, be dulkių, sausas, be tepalų, be skiriamųjų medžiagų ir tinkamai paruoštas.  
Medienos drėgnumas: 8-12 %
- **Paruošimas**  
Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus.  
Nepažeistus senus dažus kruopščiai nušlifuoti  
Riebią ir sakuotą medieną nuvalyti skiedikliu ar teptukų valikliu  
Nušlifuoti P 150 - 180 grūdėtumo popieriumi.

## Apdirbimas



- **Apdirbimo sąlygos**  
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min.+15 °C iki maks. +30 °C  
  
Prieš naudojimą gerai išmaišyti  
Dengiama teptuku, voleliu arba purškimo būdu.  
Pistoletas su piltuvėliu: antgalis: 1,3 - 1,8 mm, purkštuko oro slėgis: 1,5 - 2,5 bar.  
Lengvas tarpinis šlifavimas su šlifavimo kempine arba P 240 - 320 grūdėtumo šlifavimo popieriumi  
Šlifuojant vengti sluoksnio pažeidimo  
Po džiūvimo dengiamas antras sluoksnis  
Dengti tik plonu sluoksniu  
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

## Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi  
Dengiant tamsius atspalvius prieš tai reikia labai kruopščiai nugruntuoti, tokiu būdu išgaunamas tolygesnis padengiamas  
Dengiant kaip spalvotą gruntą ant laiptų ir parketo, būtina po to padengti Treppen- & Parkettlack laku arba su Hartwachs-Öl aliejumi

Savaiminio užsidegimo pavojus (DGUV Informacija 209-046)

Negalima dirbti toje pačioje darbo vietoje, kur dirbama su NC lakais ar beicais. Užterštus audinius (pvz., valymo šluostes, darbo drabužius) surinkti į ugniai atsparius atliekų konteinerius ir juos utilizuoti

■ **Džiūvimas**

Nelimpa dulкės: maždaug po 2 val

Galima liesti: maždaug po 4 val

Perdažoma: po džiūvimo per naktį

Pilna apkrova po 7 dienų

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Džiūvimas priklauso nuo medienos rūšies ir pagrindo absorbcavimo savybių.

■ **Skiedimas**

Paruošta naudojimui

Gruntuojant: praskiesti su maždaug 25 % vandens

**Darbo įrankiai/ valymas**



Acrylborsten-Pinsel, Flächenstreicher, Mohairrolle, Spritzgeräte  
Fußbodenstreichbürste

Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu  
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

**Sandėliavimas/  
galiojimas**



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti  
mažiausiai 24 mėn.

**Saugumas/ reglamentai**

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją  
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

**Asmeninės apsaugos  
priemonės**

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras  
min.A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines  
pirštines

**Nurodymai utilizavimui**

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.  
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu  
su buitinėmis atliekomis. Neišeisti į kanalizaciją.

**LOJ pagal „Decopaint“  
direktyvą (2004/42/EB)**

ES-ribinė produkto vertė (Kat.A/e): maks. 130 g/l (2010).  
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.

VOC
Kat. A/e
2010: 130g/l
max.: 130g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.