



Primer Hydro HF

- Hydro-Tiefengrund -

Sutvirtinantis ir hidrofobinių savybių suteikiantis giluminis gruntas vandens pagrindu

Likutis		
Kiekis ant paletės	90	24
Pakuotė	5 l	30 l
Pakuotės rūšis	W bakelis	W bakelis
Pakuotės kodas	05	30
Artiklio Nr.		
0725	■	■

Išėiga



Apie 0,1 - 0,2 l/m² priklausomai nuo pagrindo

Norint nustatyti tikslią išėigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

Panaudojimo sritys



- Gruntas smėliniams, mineraliniams pagrindams, pvz., P II ir P III
- Oro sąlygų paveiktos senos, tvirtos dangos

Savybės



- Sutvirtinantis
- Suvienodina absorbavimo savybes
- Vandeningas (skystas)

Produkto duomenys

Pagalbinės medžiagos	Vanduo
Kietųjų dalelių kiekis	15 %
Tankis (20 °C)	Apie 1,0 g/cm ³
Plūpsnio temperatūra	Nedegus - skiedžiamas vandeniu
pH-vertė	8
Išvaizda	Pieno baltumo

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- **Color LA (6400)**
- **Color LA Fill (0560)**




- Color PA (6500)
- Color SF ^[basic] (6415)

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Sausas, švarus, be dulkių ir be įtrūkimų (išskyrus miniatiūrinius įtrūkimus).
Kenksmingos druskos turi būti pašalintos

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C

Prieš naudojimą suplakti
Produktą tolygiai paskirstyti teptuku arba voleliu
Esant poreikiui, pakartoti visą procedūrą.

Apdirbimo nurodymai

Priklausomai nuo pagrindo sugeriamųjų savybių, priemonę atskiesti vandeniu ne daugiau nei 1:1.

Saugoti, kad ant paviršiaus nesusidarytų medžiagos perteklius
Vengti blizgių sluoksnių.

Tokie statybiniai defektai kaip įtrūkimai, sutrūkinėjusios siūlės, negerai atlikti sujungimai bei kylanti drėgmė turi būti pašalinti prieš pradėdant naudoti priemonę.

Šalia esantys elementai ir medžiagos, kurie neturi turėti sąlyčio su produktu, pirmiausia turi būti tinkamai apsaugoti.

■ Džiūvimas

Esant +20 °C ir 65% sant. oro drėgmei, tolesnis apdorojimas galimas po 12 val.
Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė atitinkamai prailgina nurodytą trukmę.

Nurodymai

Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.
Būtina atsižvelgti į galiojančius techninius reglamentus.

Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

Darbo įrankiai/ valymas

Teptukas, lubų šepetys, platus teptukas



Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

Sandėliavimas/ galiojimas

Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.



Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.



LOJ pagal „Decopaint“
direktyvą (2004/42/EB)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/h): maks. 30 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 30 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/h
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.