



AGE

Dažus ir grafičius pašalinanti priemonė

Likutis			
Kiekis ant paletės	432	66	12
Pakuotė	12 x 0,75 l	5 l	25 l
Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W
Pakuotės kodas	01	05	25
Artikelio Nr.			
1368	■	■	■

Išėiga

Maždaug 0,3 - 0,5 l/m² vienam padengimui

Norint nustatyti tikslią išėigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.



Panaudojimo sritys

- Dispersinių ir gryno akrilato dažų, dirbtinių dervų, nitrolakų ir spiritinių lakų, matinių paviršių, blizginimo priemonių ir grafičių pašalinimui
- Mediniai paviršiai, metaliniai ir mineraliniai pagrindai



Savybės

- Tirštas
- Labai veiksmingas
- Gali būti naudojamas ilgą laiką po atidarymo
- N-metil-pirolidonas, be CKW ir šarmų
- Biologiškai skaidomas

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	1,04 kg/l
Klampusas	Maždaug . 7000 mPas
pH vertė (20 °C)	Maždaug . 8,5
Išvaizda	Gelsvas

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- [Paviršių apsauga - BAST \(Vokietijos kelių agentūra\)](#)

Galimi sistemos produktai

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)
- [Funcosil SN \(0604\)](#)
- [Graffiti-Schutz \(0685\)](#)




Pasiruošimas darbui

■ Paruošimas

Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniškai.

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

Priemonę tepti atitinkamo įrenginio pagalba.

Reikalingas poveikio laikas priklauso nuo pagrindo, šalinamų medžiagų, sluoksnių storio ir aplinkos sąlygų.

Išlaukus reikiamą poveikio laiką, senąją dangą tinkamu įrankiu pašalinti mechaniškai.

Esant poreikiui, pakartoti visą procedūrą.

Svarbu pašalinti bet kokius valymo priemonės likučius.

Apdirbimo nurodymai

Esant poreikiui, pasirūpinti tinkamu vėdinimu.

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

Turi būti įrengta reikiama priemonės surinkimo įranga

Esant poreikiui, prailginti reakcinį laikotarpį paviršių uždengiant PE folija.

Nurodymai

Reikia atsižvelgti į galiojančius įstatymus ir teisinius reikalavimus.

Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

Darbo įrankiai/ valymas



Teptukas, platus teptukas (be plastikinių šerelių), Airless prietaisas

Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti su vandeniu

Sandėliavimas/ galiojimas



Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Asmeninės apsaugos priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min.A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines

Nurodymai utilizavimui

Veikliosios medžiagos likučiai ir plovimui naudojamas vanduo, kuriame yra minėtų likučių negali patekti į iš sausinimo paviršiaus pašalinamą vandenį. Plovimui naudotą vandenį surinkti atskirai ir pašalinti/išpilti į užterštam vandeniui skirtą kanalizacijos sistemą vadovaujantis vietinėmis taisyklėmis. Nuorodos pateikiamos informaciniame dokumente DWA-M 370 „Atliekos ir nuotekos po fasadų valymo ir dangų šalinimo darbų“.

Apie objektą turi būti informuojamos atsakingos įstaigos.

Valymo priemonių reglamentas (EB) Nr. 648/2004

5 - 15 % aliphatic hydrocarbons;
< 5 % soap, anionic surfactant



Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.