



## Pflege-Set für Fenster

Priežiūros priemonė dažytiems ir lakuotiems mediniams langams

Likutis	
Kiekis ant paletės	500
Pakuotė	
Pakuotės rūšis	Rinkinys kartoninėje dėžėje
Pakuotės kodas	01
Artikelio Nr.	
2745	■

### Išgaiga

Apie 5-10 ml/m<sup>2</sup> kiekvienam sluoksniui



### Panaudojimo sritys

- Dažytų ir lakuotų medinių langų priežiūra



### Savybės

- Reguliarus naudojimas prailgina renovacijos intervalus ir paviršių tarnavimo laiką
- Atnaujina paviršiaus atspalvį ir blizgumą
- Papildoma apsauga nuo oro sąlygų poveikio

### Produkto duomenys


Rišamoji medžiaga	Akrilatas
Tankis (20 °C)	Apie 1,01 g/ cm <sup>3</sup> (2743 Reiniger für Pflegesets) Apie 1,04 g/cm <sup>3</sup> (2744 Pflege-Balsam für Fenster)
Kvapas	Šiam tipui būdingas (2743 Reiniger für Pflegesets) Švelnus (2744 Pflege-Balsam für Fenster)

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

### Apdirbimas

- Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra min. +15 °C iki maks. +25 °C.



Prieš naudojimą suplakti

Medvilninį audinį sudrėkinti valikliu ir nuvalyti paviršių, vengti intensyvaus nulakuotų paviršių trynimo.

Palikti džiuoti maždaug 30 minučių.



Su antra specialia servetėle priežiūrai skirtą balzamą plonu sluoksniu (!) sparčiai tolygiai paskirstyti viena kryptimi (iš kairės į dešinę arba iš viršaus į apačią). Papildomai nepoliruoti ir netrinti.

## Apdirbimo nurodymai



Šviežiai padentus paviršius saugoti nuo stipraus lietaus, vėjo, saulės ir kondensato susidarymo.

Nenaudoti ant tiesioginių saulės spindulių veikiamų arba šildomų paviršių.

Nenaudoti prie žemesnės nei 15 °C temperatūros.

Naudoti tik kartu pridėtas specialias priežiūrai skirtas servetėles.

Visi kiti elementai, kurie nėra pagaminti iš medienos (pvz. apmušalai, stiklas, durų rankenos ir t.t.) negali turėti sąlyčio su priežiūros priemone, o taip nutikus, turi būti nedelsiant atsargiai nuvalomi vandeniu.

### ■ Džiūvimas

Apie 30 min.


Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Esant žemesnei temperatūrai, aukštesnei oro drėgmei arba viršijus nurodytą sluoksnio storį, džiūvimo trukmė gali atitinkamai prailgėti

### ■ Skiedimas

Paruoštas naudojimui

## Sandėliavimas/ galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

## Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

## Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

## LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)



Priežiūros priemonė langams:

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010).

Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.