



## Rundschnur

Itin elastingas, uždarytų ląstelių, poliuretano putų užpildas

Skersmuo	Likutis							
	Kiekis ant paletės	9000	5400	2250	1350	900	720	960
	<b>Pakuotė</b>	<b>1500 m</b>	<b>600 m</b>	<b>250 m</b>	<b>150 m</b>	<b>100 m</b>	<b>80 m</b>	<b>120 m</b>
	Pakuotės rūšis	Dėžė	Dėžė	Dėžė	Dėžė	Dėžė	Dėžė	Dėžė
	Pakuotės kodas	01	01	01	01	01	01	01
	<b>Artikelio Nr.</b>							
∅ 6 mm	4260	■						
∅ 10 mm	4261		■					
∅ 15 mm	4262			■				
∅ 20 mm	4263				■			
∅ 25 mm	4264					■		
∅ 30 mm	4265						■	
∅ 40 mm	4266							■

**Išėiga** Pagal poreikį

**Panaudojimo sritys** ■ Siūlių užpildymui pagal atitinkamus matmenis (pagal DIN 18540)

**Savybės** ■ Poliuretano putų užpildas  
■ Stabilių matmenų  
■ Nesuyrantis

### Produkto duomenys

Suspaudimo kietumas pagal DIN 53571	Apie 85 kpa
Pailgėjimas traukiant pagal DIN 53571	Apie 170 %
Darbo temperatūros diapazonas	Apie -40/+70 °C
Vandens absorbcija	< 1 %
Tūrinis tankis	Apie 30 kg/m <sup>3</sup>

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

**Galimi sistemos produktai** > **MultiSil (7380)**  
> **MultiSil NUW (7525)**



- MS 150 (7505)
- PU AW (7630)
- Verguss PUR 2K (7550)
- Verguss AW 2K (7641)

## Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui  
Siūlių kraštai turi būti tvirti, sausi, švarūs ir neriebaluoti, metalas - nušveistas
- Paruošimas  
Langų gamybos srityje laikytis DIN 18545 reikalavimų

## Apdirbimas



- Apdirbimo sąlygos  
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +35 °C  
Įspauskite medžiagą į ertmę (siūlę ar įtrūkimą)

## Apdirbimo nurodymai

Venkite aštrių įrankių, kad nepažeistumėte produkto paviršiaus  
Norint užtikrinti tvirtą sandarinimą, reikia, kad šniūro skerspjuvis būtų apie 20% didesnis nei siūlės plotis.

## Nurodymai


Reikia atsižvelgti į galiojančius įstatymus ir teisinius reikalavimus.  
Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.  
Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

## Darbo įrankiai/ valymas

- Remmers įrankiai
- Dichtstoffpistole (4701)
  - Dichtstoffpistole (4706)
  - Druckluft-Dichtstoffpistole (4707)

## Sandėliavimas/ galiojimas

Neribotas



Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.