



Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU

Storasluoksnė lazūra vandens pagrindu, skirta langams, durims ir kitoms stabilioms konstrukcijoms



Atspalvis	Likutis		
	Kiekis ant paletės	672	200
	Pakuotė	0,75 l	2,5 l
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	01	03
	Artikelio Nr.		
Aqua DSL-55/matinis			
bespalvis	7220	■	■
spec. atspalviai	7221	■	■
Aqua DSL-55/blizgus kaip šilkas			
bespalvis	7210	■	■
šviesus ąžuolas (RC-365)	7211	■	■
pinija/maumedis (RC-260)	7212	■	■
tikmedis (RC-545)	7213	■	■
riešutmedis (RC-660)	7214	■	■
dalbergija (RC-720)	7215	■	■
spec. atspalviai	7216	■	■


Išeiga

Maždaug 100 ml/m² kiekvienam sluoksniui





Panaudojimo sritys



- Lauko ir vidaus medienai
- Stabilių matmenų medienai: pvz., langams ir durims
- Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.
- Tarpinė ir galutinė danga
- Tinka ir kaip restauracinis sluoksniu
- Netinka dengti ant grindų (terasos ir kt. medinės grindys)
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Beveik negeltonuoja
- Lengvas apdirbimas
- Atsparus oro sąlygų poveikiui, reguliuojantis drėgmę
- Tvirtas paviršius (pagal HO.03 direktyvą)
- Ilgalaikis, patvarus, netrūkinėjantis
- Ypač tolygiai pasiskirsto
- Labai elastingas
- Su UV blokatorium
- Renovavimo metu tepami dažai puikiai sukimba su senu dažų sluoksniu

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Specialios dervos
Tankis	Maždaug 1,04 g/cm ³
Klumpumas (20 °C)	Maždaug 2.300 mPa*s
Kvapaspas	Švelnus, po džiūvimo bekvapis
Blizgumas	Matinis, šilkinio blizgesio

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- **DIN EN 71-3 "Tam tikrų elementų migracija"**

Galimi sistemos produktai

- **Aqua IG-15-Imprägniergrund IT * (7145)**
- **Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1 * (7120)**

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Pagrindas turi būti švarus ir sausas.
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %
Savo matmenis ribotai išlaikantys mediniai komponentai: maksimali medienos drėgmė siekia 18%
- **Paruošimas**
Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus.
Nepažeistus senus dažus kruopščiai nušlifuoti
Papildėjusį ir oro sąlygų paveiktą paviršių gerai nušlifuoti
Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.
Lauko mediena, kurią reikia apsaugoti nuo puvinio ir mėlynijimo, reikia padengti su Aqua IG- 15* arba Aqua HSL-35* (ši sistema netinka vidaus medienai).



Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Optimali medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra min. +10 °C iki maks. +25°C.
Santykinė oro drėgmė 50 % - 65 %.

Gera išmaišyti.

Dažyti, apipurkšti

Žemo slėgio dažymo pistoletas: antgalis: 2,0 - 2,5 mm, darbinis oro slėgis: 2,0 - 3,0 bar.

Purškimas Airless būdu: antgalis: 0,28 - 0,33 mm, purškimo slėgis: 70 - 90 bar.

Purškimas Airmix būdu: antgalis: 0,28-0,33 mm, purškimo slėgis: 70 - 90 bar, oro slėgis: 1 - 2 bar.

Po džiūvimo dengiami kiti sluoksniai

Po gruntavimo atlikti lengvą tarpinį šlifavimą

Dažais dažyti 2 - 3 kartus, po kiekvieno dažymo šiek tiek pašlifuojant paviršių.

Dažymas renovuojant: tepti 1 - 2 sluoksnius, kiekvieną jų šiek tiek pašlifuojant.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Nedirbkite žemesnėje kaip + 5 ° C temperatūroje

Jei per žema temperatūra ir per didelis oro drėgnumas, savybės vėluoja.

Jei temperatūra yra per aukšta, o oro drėgmė yra per žema, tikimasi per greito džiūvimo.

Čia mes rekomenduojame pridėti „Aqua OZA-90“ atvirojo laiko priedą.

Didelius paviršius dažyti juostomis, o ne visą plotą iš karto.

Hermetikai turi būti pritaikyti esamai dangai ir tepami tik tuomet, kai sluoksnis yra pilnai išdžiūvęs

Darbo ir džiūvimo metu paviršių saugoti nuo lietaus, vėjo, saulės ir kondensato susidarymo

Sandarinimo profilius, kurių sudėtyje yra minkštiklių, užklijuoti su spalvotais dispersiniais lakais. Naudoti profilius be minkštiklių.

Ažuolo medieną dengiant vandeniu skiedžiama dispersine lazūra, gal atsirasti tamsių spalvos pakitimų

Bespalvis atspalvis netinka lauko sąlygoms, esant tiesioginiam atmosferos poveikiui.

■ Džiūvimas

Visiškai išdžiūva: maždaug po 1 val.

Gali būti lakuojamas: maždaug po 4 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Esant žemesnei temperatūrai, aukštesnei oro drėgmei arba viršijus nurodytą sluoksnio storį, džiūvimo trukmė gali atitinkamai prailgėti

■ Skiedimas

Esant poreikiui su iki 5 % vandens arba Aqua OZA-90-neriboto laiko priedo.

Nurodymai

Obliuoto maumedžio ir ypač deringų spygliuočių gulintys medienos amžių išduodantys žiedai, šakos ir deringos senesnės medienos sritys gali pasižymėti prastesniu sukibimu su dažais bei mažesniu atsparumu oro sąlygoms. Todėl gali tekti taikyti trumpesnius priežiūros ir renovavimo intervalus. Padėti gali tik atsparumo oro sąlygoms didinimas arba labai rupi plaušiena (p80). Tokiai žaliavinei medienai taikomi ženkliai ilgesni priežiūros ir renovavimo intervalai.

Darbo įrankiai/ valymas



Teptukas su akrilo šereliais, platus teptukas,
pistoletas su taurele, Airless / Airmix purkštuvai


Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu



Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/ galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.



Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Asmeninės apsaugos priemonės

Dirbant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2). Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Biocidinių produktų reglamentas

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.



Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.