



# CERAMIC ULTRA MAT

*Padidinto matiškumo lateksiniai dažai vidaus darbams su kondicionieriumi (prailginti džiuvimo laikai) ir keramikos priedais. Itin gerai dengia paviršius, lengva dažyti, galima daryti pataisymus.*

ATSPARUMAS	1 stiprumo klasė.
BLIZGUMAS	Visiškai matiniai.
SPALVA	Balta, spalvinama įvairiais atspalviais.
DENGIAMUMAS	iki 14 m <sup>2</sup> dažant vieną kartą.
SKIEDIKLIS	Vanduo.
NEKIMBA DULKĖS PO	1-2 val. (22 °C 55 % RH).
GALIMA PERDAŽYTI PO	4 val. (22 °C 55 % RH).
SAUGOJIMAS	Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.
IŠFASAVIMAS	1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L.



## PASKIRTIS

Gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų, taip pat biurų luboms ir sienoms. Tinka tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, plytom, dažomiems tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams.

## PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti tvirtas, sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus užglaistykite smulkiagrūdžiu glaistu. Naujus ir anksčiau dažytus paviršius, kuriems reikalingas ypač geras sukibimas, mažesnis įgeriamumas arba ilgesnis džiuvimo laikas gruntuokite dažais "Topcolor Premium Primer". Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiuurkštinkite švitrinio popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nugaruntuoti vienu iš "Topcolor" gruntų.

## NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį rekomenduojama dažyti neskiestais dažais. Pakartotinas dažymas atliekamas tik visiškai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui. Prieš padengimą gerai išmaišyti. Dažyti esant aplinkos temperatūrai (+5...30) °C.

## DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

## DAŽYTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Valyti švelnia kempinėls puse vandeniu arba naudojant valiklius. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai nuplaukite švariu šiltu vandeniu. Pažeistus paviršius ar įsisenėjusias dėmes rekomenduojama uždažyti.

## IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 14 m<sup>2</sup> dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo sąvybių bei dengimo metodo.

## APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergiją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/drabužius/akių (veido)/kvėpavimo takų apsaugos priemones.

## ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.