



Holzschutz-Creme

Dekoratyvinė apsauga lauko medienai



Atspalvis	Likutis				
	Kiekis ant paletės	672	200	96	22
	Pakuotė	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	01	03	05	20
	Artikelio Nr.				
eiche hell (RC-365)/ šviesus ąžuolas	2715	■	■	■	■
kiefer (RC-270)/ pušis	2716	■	■	■	■
pinie/lärche (RC-260)/ maumedis	2717	■	■	■	■
nussbaum (RC-660)/ riešutas	2718	■	■	■	■
teak (RC-545)/ tikas	2719	■	■	■	■
mahagoni (RC-565)/ raudonmedis	2720	■	■	■	■
silbergrau (RC-970)/ sidabrinė pilka	2722	■	■	■	■
palisander (RC-720)/ palisandras	2723	■	■	■	■

Išėiga



Apie 200 ml/m² vienu-dviem sluoksniais

Obliuota arba labai tanki mediena sugeria mažiau dažų, todėl gali būti reikalingas papildomas sluoksnis

Panaudojimo sritys



- Lauko medienai
- Sąlyčio su žeme neturinti mediena
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir pan.
- Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.



- Gruntas, tarpinė ir galutinė danga.
- Netinka dengti ant grindų (terasos ir kt. medinės grindys)

Savybės



- Plonasluoksnė lazūra
- Užtenka tik vieno sluoksnio
- 3in1: impregnavimas, gruntas ir dažai viename
- Impregnavimo poveikis: medienos įsotinimas nuo drėgmės
- Difuzijai atvira apsauginė plėvelė: galimas drėgmės nuotėkis
- Hidrofobizuojantis: drėgni paviršiai greitai išdžiūva
- Tinkamai naudojant sumažina puvinio susidarymo riziką
- Nuo pelėsio, dumblių ir pamėlynavimo apsaugota danga
- Kremo konsistencijos: prieš dažant nebūtina išmaišyti; nelaša atliekant darbus virš galvos (pvz., dažant pastoges)
- Savaime pasiskirsto paviršiuje
- Nenusilupa
- Atnaujinant paviršių nebūtina prieš tai šlifuoti

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	Apie 0,88 g/cm ³
Pigmentai	Skaidrūs pigmentai
Pliūpsnio temperatūra	>60 °C
Kvapas	Būdingas tirpikliams, po džiūvimo bekvapis
Blizgumas	Seidenmatt

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.


Galimi sistemos produktai

- [Dauerschutz-Lasur UV \(2234\)](#)
- [Hirnholzschutz \(1900\)](#)

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %
- **Paruošimas**
Senus dažus (pvz., storasluoksnės lazūras ar dengiančius dažus), žievę ir purvą kruopščiai pašalinti.
Pašalinti atsilupusias ar įtrūkusias šakas bei sakus ir nuvalyti su tam skirtomis priemonėmis (pvz., skiedikliu V 101)
Prieš dengiant lygų, obliuotą medienos paviršių, jį reikėtų pašlifuoti ir nuvalyti dulkes.
Tokių būdu paviršius geriau sugeria dažus.
Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.
Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

Apdirbimas



- **Apdirbimo sąlygos**
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +25 °C

Dengiama teptuku arba voleliu
Tepama plaušo kryptimi
Jei reikia, po džiūvimo galima dengti antrą sluoksnį
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.



Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi. Perdažant su kitomis dažymo priemonėmis rekomenduojama atlikti bandymus dėl dangų sukibimo.

Baltas atspalvis dengiamas tik tose vietose, kurių nepasiekia tiesioginis oro sąlygų poveikis, pvz., pastogėse; arba naudojamas kaip gruntas.

Tokia mediena kaip ąžuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali išskirti rūgštis. Jų nutekėjimas gali nudažyti šviesų mūro ar tinko paviršių.

Nupjautus medienos konstrukcijos galus nutepti atitinkamu atspalviu (mažiausiai dviem sluoksniais).

Apatinius skersai pjautos medienos plotus įpjauti, kad susidarytų "nuvarvėjimo" kraštas. Su kiekvienu lazūros sluoksniu intensyvėja spalva ir blizgumas.

■ Džiūvimas

Maždaug po 12 val., esant 20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą. Priklausomai nuo medienos rūšies, pvz., maumedis, gali atitinkamai prailgėti džiūvimas.

■ Skiedimas

Paruošta naudoti

Nurodymai

Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių gulintys medienos amžių išduodantys žiedai, šakos ir dervingos senesnės medienos sritys gali pasižymėti prastesniu sukibimu su dažais bei mažesniu atsparumu oro sąlygoms. Todėl gali tekti taikyti trumpesnius priežiūros ir renovavimo intervalus. Padėti gali tik atsparumo oro sąlygoms didinimas arba labai rupi plaušiena (p80). Tokiai žaliavinei medienai taikomi ženkliai ilgesni priežiūros ir renovavimo intervalai.


Darbo įrankiai/ valymas



Natūralių šerių teptukas, plokščiasis teptukas, volelis iš avies vilnos arba veliūro

Darbo įrankius iškart po naudojimo valyti su skiedikliu arba teptukų valikliu. Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/ galiojimas



Originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 36 mėnesius

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Biocidinių produktų reglamentas

„Apdorotos prekės“ sudėtyje yra biocidinių veikliųjų medžiagų (paviršiaus apsauginė priemonė) 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas, kurios apsaugo sluoksnį nuo mikroorganizmų (pelėsių, dumblių ir t. t.). Būtina laikytis naudojimo nurodymų!



LOJ pagal „Decopaint“
direktyvą (2004/42/EB)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 400 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 400 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	400g/l
max.:	400g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.