



Primer HF

- Grundierung SV -

Giluminis gruntavimas, pasižymintis hidrofobizuojančiu ir sutvirtinančiu poveikiu.

Likutis		
Kiekis ant paletės	84	24
Pakuotė	5 l	30 l
Pakuotės rūšis	W bakelis	W bakelis
Pakuotės kodas	05	30
Artiklio Nr.		
6438	■	■

Išėiga



Maždaug 0,2 l/m², priklausomai nuo pagrindo sudėties

Norint nustatyti tikslią išėigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

Panaudojimo sritys



- Smėlingi, sugeriantys mineraliniai pagrindai
- Nedengti cemento plaušo lakštai

Savybės



- Sutvirtinantis
- Suvienodina absorbcavimo savybes
- Hidrofobinis
- Atsparu šarmams
- Giliai įsigerianti
- Sudėtyje yra tirpiklių

Produkto duomenys

Pagalbinės medžiagos	Aromatizuoti angliavandeniliai
Kietųjų dalelių kiekis	Maždaug 11 %
Tankis (20 °C)	0,88 g/cm ³
Pliūpsnio temperatūra	> 42
Išvaizda	Bespalvis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.



Galimi sistemos produktai


- Color LA (6400)
- Color LA Fill (0560)
- Color PA (6500)
- Color PA Roof (2531)
- Color SF ^[basic] (6415)
- Color Flex (2976)

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Sausas, švarus, be dulkių ir be įtrūkimų (išskyrus miniatiūrinius įtrūkimus).
Kenksmingos druskos turi būti pašalintos

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C

Prieš naudojimą suplakti

Priemonę tolygiai paskirstyti dažant arba purškiant.

Esant poreikiui, pakartoti visą procedūrą.

Apdirbimo nurodymai

Nenaudoti įrankių su plastikiniais šeriais.

Saugoti, kad ant paviršiaus nesusidarytų medžiagos perteklius

Vengti blizgių sluoksnių.

Tokie statybiniai defektai kaip įtrūkimai, sutrūkinėjusios siūlės, negerai atlikti sujungimai bei kylanti drėgmė turi būti pašalinti prieš pradėdant naudoti priemonę.

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

■ Džiūvimas

Esant +20 °C ir 65% sant. oro drėgmei galimas tolesnis apdorojimas po 24 val.

Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė atitinkamai prailgina nurodytą trukmę.

Nurodymai

Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.
Būtina atsižvelgti į galiojančius techninius reglamentus.

Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

Darbo įrankiai/ valymas



Žemo slėgio purškimo įrenginiai, volelis iš ėriuko kailio, platus teptukas

Po panaudojimo ir prieš ilgesnę pertrauką, įrenginius išvalyti V 101 skiedikliu.


Remmers įrankiai

- GLORIA® Pro 100 (4668)
- GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)
- GLORIA® CleanMaster EXTREME EX100 (4665)
- Kana® KanaClassic Eckenpinsel (4541)
- GLORIA® CleanMaster PERFORMANCE PF50 (4666)



Sandėliavimas/ galiojimas

Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.



Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.