



Allzweck-Lasur

Dekoratyvinė medienos lazūra, vandens pagrindu




Atspalvis	Likutis				
	Kiekis ant paletės	672	200	96	22
	Pakuotė	0,75 l	2,5 l	5 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	01	03	05	20
	Artikelio Nr.				
teak/ tikas	2350		■		
nussbaum/ riešutas	2351		■		
palisander/ palisandras	2354		■		
farblos/ bespalvis	2359	■	■	■	■
weiß/ balta	2360		■	■	
eiche hell/ šviesus ąžuolas	2361		■		
kiefer/ pušis	2363		■		
spec. atspalviai*	2362		■	■	■

Išėiga

Apie 80 ml/m² kiekvienam sluoksniui; mažiausiai du sluoksniai



Panaudojimo sritys



- Lauko ir vidaus medienai
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir pan.
- Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.
- Naujam padengimui bei restauracijai
- Netinka dengti ant grindų (terasos ir kt. medinės grindys)
- Profesionaliam naudojimui



Savybės



- Atsparu oro sąlygų poveikiui ir UV spinduliams
- Labai geras sukibimas ir elastingumas
- Reguliuojantis drėgmę
- Lengvas apdirbimas

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Akriolato/ alkido dispersija
Tankis (20 °C)	Apie 1,02 g/cm ³
Kvapaspas	Švelnus
Blizgumas	Šilko matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

Galimi sistemos produktai

- **IG-10-Imprägniergrund IT* (7144)**
- **Aqua IG-15-Imprägniergrund IT * (7145)**

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %
Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir tvirtas
- **Paruošimas**
Kruopščiai pašalinti atsilupusius senus dažus, riebalus, dulkes ir kitus nešvarumus.
Papildėjusį ir oro sąlygų paveiktą paviršių gerai nušlifuoti
Lauko medieną, kurią norima apsaugoti nuo puvinio ir mėlynijimo, pirmiausia reikia padengti tam skirta medienos apsaugos priemone* (neaktualu vidaus medienai).

Apdirbimas



- **Apdirbimo sąlygos**
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +10°C iki maks. +30°C.
Gera išmaišyti.
Tepama teptuku
Tepama plaušo kryptimi
Po džiūvimo dengiamas antras sluoksnis
Dažymas renovuojant: tepti 1 - 2 sluoksnius, kiekvieną jų šiek tiek pašlifuojant.
Visus atspalvius galima maišyti tarpusavyje
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo nurodymai



- Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi. Bepalvis, baltas ir hemlock atspalviai naudojami tik tose vietose, kurių nepasiekia tiesioginis oro sąlygų poveikis (pvz., pastogėse); arba tik kaip gruntas. Darbo ir džiūvimo metu paviršių saugoti nuo lietaus, vėjo, saulės ir kondensato susidarymo.
- **Džiūvimas**
Apie 4 val., esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Žemesnė temperatūra ir aukštesnė oro drėgmė gali prailginti džiūvimą
 - **Skiedimas**
Paruošta naudojimui



Darbo įrankiai/ valymas


Teptukas



Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/ galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti
mažiausiai 24 mėn.



Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Biocidinių produktų reglamentas

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba
techniniame aprašyme!

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.



Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.