



BIT K2

- K2 Dickbeschichtung -

Aukštos kokybės, dengianti įtrūkimus, polimerais modifikuota 2 komponentų bituminė danga su polistirenu



Likutis	
Kiekis ant paletės	18
Pakuotė	30 l
Pakuotės rūšis	Plastikinis kibiras
Pakuotės kodas	30
Artikelio Nr.	
0888	■

Išėiga



apie 1,2 l/m²/mm sauso sluoksnio storio
apie 1,5 l/m² kaip perimetro izoliacijos kljivai
Smulkesnė informacija išėigų lentelėje

Panaudojimo sritys



- Su žeme besiribojanti hidroizoliacija naujiems ir renovuojamiems statiniams
- Vandens poveikio klasė W1.1-E, W1.2-E, W3-E ir W4-E acc. DIN 18533
- Vėlesnis pastato sandarinimas pagal WTA 4-6 techninius aprašymus
- Cokolio hidroizoliacija
- Galima dengti ant vandeniui nepralaidžių betono konstrukcijų
- Perimetrinių izoliacinių plokščių kljivavimas
- Tarpinis sandarinimas po slankiosiomis dangomis

Savybės



- Sudėtyje nėra tirpiklių
- Atsparumas slėginiam vandeniui
- Itin elastinga, tampri ir surišanti įtrūkimus
- Bendrasis statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikatas pagal PG ÜBB
- Bandymais patvirtinta, kad nelaidus radonui
- Atspari betoną ardančiam vandens poveikiui (DIN 4030 XA3)
- Atspari dumbliams, puviniui, ant kelių barstomai druskai



Produkto duomenys

Paruošto mišinio tankis	0,75 kg/l
Įtrūkimų uždengimas	≥ 2 mm
Plyšių slėgio testas (DIN 15820)	atitinka
Sausoji medžiaga	apie 90 Vol.%
Pagrindas	plastiko-bitumo emulsija su putų polistireno užpildu
Džiūvimo laikas (20°C / 70% santykinė drėgmė)	< 48 val.
Konsistencija	pastos konsistencijos

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- **AbP P-22-MPANRW-12933 lauke esančių betoninių elementų, turinčių aukštą atsparumą vandens prasiskverbimui, numatytų įtrūkimų vietų sandarinimui**
- **Nelaidumo radonui tyrimų ataskaita**

Galimi sistemos produktai

- **Kiesol (1810)**
- **Kiesol MB (3008)**
- **WP DS Levell (0426)**
- **Tex 4,8/100 und Tex 4,8/25 (4183)**
- **BIT S (0869)**
- **„Remmers“ sandarinimo moliai**
- **DS Protect (0823)**
- **BIT Primer [basic] (0824)**
- **MB 2K (3014)**
- **Ilack C (0814)**
- **Rohrflansch (4350)**

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**

Lygus mineralinis pagrindas
Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.
Ties sienos apačia esančius betoninius pagrindus paruošti juos nugremžiant mechaniškai.
Paviršius gali būti drėgnas
Galima papildomai apsaugoti nuo drėgmės
- **Paruošimas**

Pašalinti skiedinio likučius
Aplyginti kampus ir briaunas
Įdubas užapvalinti tinkamu mineraliniu skiediniu.
Gilesnius nei 5 mm įdubimus užlyginti mineraliniu mišiniu
Sugeriančius mineralinius gruntus kloti su Kiesol MB priemone. Nesugeriančius mineralinius gruntus kloti su BIT Primer [basic] (1:10 vandenyje).
Esant poreikiui sutvirtinti pagrindą (sanuojant), gruntuoti su „Kiesol“ priemone (1:1 su vandeniu).
Iš gaminio pagaminti išlyginamąjį glaistą, kuris būtų kontaktinis sluoksnis ir neleistų susidaryti oro pūslelėms.



Paruošimas

■ Kombinuota pakuotė

Prieš miltelius supilant į bitumo emulsiją, juos supurtyti.

Pašalinti sausą, prie kibiro kraštų prilipusią medžiagą.

Trumpai pamaišyti bitumo masę.

Atlaisvintą miltelių komponentą supilti į bitumo emulsiją

Maišyti apie 30 s, po to leisti mišiniui pastovėti ir įmaišytam orui iš mišinio išeiti


Nubraukti prie krašto prilipusius miltelius

Tęsti maišymą mažiausiai 2 min.

Viso maišymo metu maišytuvo antgalį laikyti prie indo dugno

Žiūrėti maišymo instrukciją

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki max. +30 °C

■ Apdirbimo laikas (+20 °C)

> 1 val.

Medžiagą dviem sluoksniais dengti ant paruošto pagrindo

Jei reikalingas armavimas, sutvirtinimo audinys dedamas į pirmą sandarinimo sluoksnį

Apdirbimo nurodymai

Naudojant sandarinimo medžiagas, kurios turi būti apdorojamos skystos formos, dėl tiesioginių saulės spindulių ir (arba) vėjo poveikio, gali greičiau susidaryti plėvelė. Tolimesnius sandarinimo sluoksnius galima dengti tik tada, kai pakankamai sukietėja anksčiau uždengti

Šviežiai uždengtą paviršių apsaugoti nuo lietaus, tiesioginių saulės spindulių, šalčio ir kondensato

Sausą sandarinimo sluoksnį saugoti nuo mechaninių pažeidimų ir UV spindulių

Apdorojant su įranga, prašome pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi, tel. 05432 83- 153



Panaudojimo pavyzdžiai

Vandens poveikio klasės (pagal DIN E 18533)	Apkrovos klasė (pagal DIN E 18195) Nebegalioja nuo 2017 m. liepos mėn.	Sauso sluoksnio storis (mm)	Šlapio sluoksnio storis (mm)	Padengimo kiekis (l/m ²)	Išėiga 30 l (m ²)
W1-E Dirvožemio drėgmė ir neslėginis vanduo	Apkrova Nr. 4 Dirvožemio drėgmė ir neslėginis vanduo	≥ 3	Maždaug 3,5	Maždaug 3,5	Maždaug 8,5
W2.1-E Ribotas slėginio vandens poveikis	Apkrova Nr. 6 Besikaupiantis filtratas ir slėginis vanduo	≥ 4	Maždaug 4,7	Maždaug 4,7	Maždaug 6,4
W3-E Neslėginis vanduo ant žeme uždengtos dangos	Apkrova Nr. 5 Neslėginis vanduo ant žeme uždengtos dangos	≥ 4	Maždaug 4,7	Maždaug 4,7	Maždaug 6,4
W4-E Vandens srovė prie sienos cokolio bei kapiliarinis vanduo žemę siekiančiose sienose ir po jomis	Cokolio sandarinimas sienos iškilimo vietoje	≥ 3	Maždaug 3,5	Maždaug 3,5	Maždaug 8,5

Priedas už sluoksnio storį pagal DIN 18533

du = Suvartojimas naudojant išlyginamąjį glaistą: maždaug 0,6 l/m² (priklausomai nuo pagrindo)

dv = - Sluoksnio storio mentelė nebūtina

- suvartojimas nenaudojant storio sluoksnio mentelės: maždaug 0,5 l/m² (mažiausiai = 4 mm)

Nurodymai

Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų. Specialieji susitarimai, taip pat bandymų rezultatai pateikiami internetiniame puslapyje www.remmers.com

[H_M_32]

Darbo įrankiai/ valymas



maišytuvas (4249), samtelis (4103), lygi mentelė (4004), dantyta mentelė (4000), tinkamas purkštuvus


Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

Pridžiūvusią medžiagą valyti skiedikliu Verdünnung V 101.



Sandėliavimas/ galiojimas

Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.



Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Asmeninės apsaugos priemonės

Dirbant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2). Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišeisti į kanalizaciją.

CE-ženklimas



0432

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

14

GBI F 030-3

EN 15814:2011+A2:2014

0888

Stora bitumo danga iš modifikuoto plastiko (PMBC) žemę siekiančių elementų sandarinimui

Nelaidumas vandeniui:

W2A klasė

Gebėjimas užpildyti įtrūkimus:

CB2 klasė

Atsparumas vandeniui:

Vanduo nenusidažo,
intarpas neatsiskiria

Lankstumas esant žemai temperatūrai:

Be įtrūkimų

Matmenų išlaikymas esant aukštai
temperatūrai:

Nenuslysta ir nenubėga

Reakcija į gaisrą:

E klasė

Atsparumas spaudimui:

C2A klasė

Pavojingos medžiagos:

B komponentai:

žr. Duomenų saugos lapą

Nelaidumo vandeniui ir reakcijos į gaisrą
patvarumas:

atitinka



Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.