


Induline P-343

- Induline GW-341 WF -

Specialus pusskaidris gruntas vandens pagrindu


Atspalvis	Variantai		
	Kiekis ant paletės	22	1
	Pakuotė	**20 l**	**1000 l**
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Plastikinis konteineris
	Pakuotės kodas	20	61
	Artikulo Nr.		
Bespalvis/Farblos	3395	■	
Spec. atspalviai	3396	■	
Tamsiai juodas/Deep black (FT 52666)	7941		■

Išeiga




80–120 ml/m² vienam sluoksniui
Priklausomai nuo apdorojimo metodo, medienos rūšies ir paviršiaus.

Panaudojimo sritys



- Išorės ir vidaus medienos paviršiams
- Lapuočių medienai
- Stabilių matmenų medienos gaminiams, pvz., langams ir durims
- Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., langinėms, dailylentėms, sodo nameliams
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, karkasams, stoginėms, apkalimams
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Paruoštas apdoroti panardinimo ir pilamojo dengimo metodais
- Labai geras nutekėjimas
- Gerai sudrėkina poras, ypač apdorojant stambiaporės medienos rūšis
- Puikus sukibimas su (šlapia) danga

Produkto duomenys

Ištekėjimo laikas, s (20 °C, ISO 3)	23–28
Rišamoji medžiaga	Specialios dervos
Tankis (20 °C)	Apie 1,01 g/cm³
Ištekėjimo laikas, s (20 °C, DIN 4)	Apie 11
Kvapas	Būdingas

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- **Induline I-900* (3776)**
- **Induline I-935 (3786)**
- **Induline T-750 Plus (3400)**
- **Induline T-785 Premium (3941)**
- **Induline T-755 Plus (1798)**
- **Induline T-756 Plus (3996)**

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame apraše!

Pasiruošimas darbui

Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %
Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne didesnė kaip 18 %

Paruošimas
Prireikus, neatsparią medieną impregnuoti medienos apsaugos priemonėmis* (Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame apraše!).
Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

Apdorojimas



Apdorojimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +15 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.
Santykinė oro drėgmė 40–80 %.

Medžiagą gerai išmaišyti, pakartotinai maišyti apdorojant arba po darbo pertraukų.
Profesionalams: tepti teptuku, panardinti, dengti pilamuoju būdu arba purkšti tik uždarose patalpose.
Išdžiūvus vienam sluoksniui, galima dengti kitą sluoksnį.
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.
Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.
Dengiant ąžuolo medieną, jos paviršius gali patamsėti dėl medienos sudedamųjų medžiagų reakcijos su vandeniu skiedžiamais dispersiniais lazūriniais dažais.
Medieną, kurios sudėtyje yra tanino rūgšties, priverstinai išdžiovinti.
Dengiant „Accoya“ rūšies, ąžuolo ir kaštono medienos gaminius, optimalūs nutekėjimo rezultatai pasiekiami, kai pH vertė yra 9,0–9,5, t. y. atitinka 0,3–0,5 % produkto „Induline A-229“ kiekį.
Dėl garavimo padidėjus klampai, ją reikia išlyginti vandeniu (tikslinė klampa: takumo laikas apie 23–27 s 3 mm ISO vamzdelyje).
Siekiant geresnės eigos nepalankiomis sąlygomis (esant aukštesnei temperatūrai, mažai oro drėgmei), skiesti iki 10 % vandeniu. Garavimo metu prarastą kiekį kompensuoti vandeniu.
Jei pilamojo dengimo sistemoje susidaro putų, rekomenduojama pridėti 0,2–1,0 % produkto „Induline A-302“.
Medienos rūšiai būdingų dangų rekomendacijas langams ir lauko durims apdoroti galima rasti sistemų ieškiklyje interneto svetainėje www.remmers.com.

Džiūvimas
Galima dažyti: maždaug po 4 val.
(esant 23 °C ir 50 % s. dr.)

Galima dažyti taikant priverstinį džiovinimą: maždaug po 90 min.
(20 min. nulašėjimo / 50 min. džiūvimo fazės (esant 35–40 °C) / 20 min. aušinimo fazės)

Skiedimas
Paruoštas naudojimui
Esant poreikiui, skiesti vandeniu (maks. 10 %).

Nurodymai

Laikytis techninių aprašų „Panardinimo talpų ir pilamojo dengimo įrenginių einamoji ir techninė priežiūra“ ir „Darbo higienos nurodymai“ reikalavimų.


Darbo įrankiai / valymas



Teptukas, panardinimo talpa, pilamojo dengimo įranga, purškimo įranga

Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai	Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Skystų dangos priemonių ar jų likučių nepilti į kriauklę (šis nurodymas galioja ir valant darbo įrankius).
Biocidinių produktų reglamentas	„Apdoroto gaminio“ sudėtyje yra biocidinis produktas (supakuotų gaminių konservantas), kurio biocidinės veikliosios medžiagos yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) apsaugantis plėvelę nuo mikrobinių organizmų (bakterijų, mielių ir kt.) poveikio. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!
LOJ pagal Dažų direktyvą (2004/42/EB)	ES ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010). Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.

VOC

Kat. A/e
2010: 130g/l
max.: 130g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai nejpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytai specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai, net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai nejpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.