

Color LA

- Skaidrūs silikoninės dervos dažai -

„Tikri“ silikoninės dervos dažai su apsaugine plėvele paviršiams, kuriems kyla dumblių ir grybelių pavojus

Atspalvis	Variantai		
	Kiekis ant paletės	48	32
	Pakuotė	**5 l**	**12,5 l**
	Pakuotės rūšis	Plastikinis kibiras	Plastikinis kibiras
	Pakuotės kodas	05	13
	Artikulo Nr.		
Baltas/Weiß	6400	■	■
Remmers atspalvių kolekcija (RFK)	6430	■	■
Spec. atspalviai*	6429	■	■
A bazė	016019	■	■
B bazė	016020	■	■
C bazė	016021	■	■

*Užsakyti galima tik pasikonsultavus, intensyvūs atspalviai negalimi


Išeiga



Apie 0,2–0,25 l/m² vienam sluoksniui


Reikalingi du sluoksniai.
Išeiga gali kisti priklausomai nuo paviršiaus savybių.
Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

Panaudojimo sritys



- Porėtoms mineralinėms statybinėms medžiagoms, naudojamoms lauke
- Apkrovą patiriančioms silikatinėms, silikoninėms ir matinėms dispersinėms dangoms
- Sintetinių dervų tinko paviršiams

Savybės



- Nepralaidumas vandeniui w ≤ 0,1 kg/(m² • $h^{0,5}$)
- Didelis pralaidumas vandens garams s_d ≤ 0,05 m
- Netrukdoma karbonizacijos reakcija
- Neįtemptas
- Matinis, mineralinio pobūdžio paviršius
- Atsparumas nešvarumams

Produkto duomenys

Charakteristikos pristatymo metu

Rišamoji medžiaga	Mažos molekulinės masės silikoninės dervos emulsija, gryno akrilato dispersija
Tankis (20 °C)	1,45–1,53 g/cm³, priklausomai nuo atspalvio
Klampumas	3000 mPa•s
Pigmentai	Šviesai ir šarmams atsparūs oksidų pigmentai
pH vertė	Apie 8,5

Po reakcijos

Pralaidumas vandens garams (LST EN ISO 7783-2)	s_d ≤ 0,05 m
Vandens absorbcijos koeficientas (LST EN 1062-3)	w ≤ 0,1 kg/(m² • $h^{0,5}$)
Blizgesys	Matinis, mineralinio pobūdžio

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- **Primer Hydro HF (0725)**
- **Color LA Fill (0560)**
- **„Remmers" valymo produktai**

Pasiruošimas darbui


Reikalavimai pagrindui

Tvirtas, sausas, švarus, be dulkių ir be įtrūkių.
Be konstrukcijoms kenksmingų druskų.

Paruošimas

Apkrovą patiriančius mineralinius pagrindus gruntuoti gruntu „Primer Hydro HF".
Tvirtai sukibusius, bet trupančius pagrindus gruntuoti produktu „Primer Hydro HF".
Prireikus paviršiaus tekstūrą suvienodinti naudojant „Color LA Fill".

Apdorojimas



Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti.
Paskleisti ant paviršiaus tam skirtu įrankiu.
Laukimo laikas tarp darbo ciklų – ne trumpesnis kaip 6 val.

Apdorojimo nurodymai

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.
Besiribojančius paviršius apdoroti tik tos pačios gamybos partijos produktais.
Intensyvių atspalvių, pvz., geltoni, raudoni ir pan. dažai dėl savo pigmentų gali prasčiau dengti. Prireikus padengti papildomą sluoksnį.
Šviežiai apdorotus paviršius saugoti nuo liūties, vėjo, saulės spindulių ir kondensato susidarymo.

Nurodymai

Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.
Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.
Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

Darbo įrankiai / valymas




Teptukas, platus teptukas, avies vilnos volelis ir „Airless" purkštuvas

Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.
Išpurkštą medžiagą nuplauti vandeniu, kol ji dar neišdžiūvo.

Remmers įrankiai

- **Flächenstreicher (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Nylon-Rolle Profi (5045)**
- **Collomix® Rührer LX (4296)**
- **Patentdisperser (4747)**

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

Saugumas / reglamentai	Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.
Asmeninės apsaugos priemonės	Dengiant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2). Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines.
Atliekų šalinimo nurodymai	Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Skystų dangos priemonių ar jų likučių nepilti į kriauklę (šis nurodymas galioja ir valant darbo įrankius). Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose.
Biocidinių produktų reglamentas	„Apdoroto gaminio“ sudėtyje yra biocidinis produktas (plėvelės apsaugos priemonė), kurio biocidinė veiklioji medžiaga yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas , terbutrinas , apsaugantis plėvelę nuo mikrobinių organizmų (dumblių, pelėsių ir kt.) poveikio. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų! „Apdoroto gaminio“ sudėtyje yra biocidinis produktas (supakuotų gaminių konservantas), kurio biocidinės veikliosios medžiagos yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) apsaugantis plėvelę nuo mikrobinių organizmų (bakterijų, mielių ir kt.) poveikio. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!
LOJ pagal Dažų direktyvą (2004/42/EB)	ES ribinė produkto vertė (Kat. A/c): maks. 40 g/l (2010). Produkto sudėtyje yra < 40 g/l LOJ.

VOC

Kat.	A/c
2010:	40g/l
max.:	40g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytai specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai, net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.