



Induline T-773 Plus

- Induline GW-310 WF -

Danga vandens pagrindu išorės ir vidaus medienai, dengiama panardinimo ir pilamojo dengimo būdais, taip pat naudojama pramoninei serijinei gamybai




Atspalvis	Variantai			
	Kiekis ant paletės	22	4	1
	Pakuotė	20 l	120 l	1000 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Plastikinė statinė	Plastikinis konteineris
	Pakuotės kodas	20	68	61
	Artikulo Nr.			
Spec. atspalviai	3383	■	■	■

Išėiga

80–120 ml/m² vienam sluoksniui, reikalingi mažiausiai du sluoksniai



Panaudojimo sritys



- Išorės ir vidaus medienos paviršiams
- Stabilių matmenų medienos konstrukcijoms (tik gruntavimui), pvz., langams ir durims
- Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., langinėms, dailylentėms, sodo nameliams
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, karkasams, stoginėms, apkalimams
- Gruntas, tarpinė ir galutinė danga
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Labai geros nutėkėjimo savybės dengiant žaliavinę medieną
- Puikus sukibimas su (šlapia) danga
- Danga vandens pagrindu: skleidžia švelnų kvapą, o darbo įrankius galima plauti vandeniu
- Greitas džiūvimas: 2 sluoksniai tą pačią dieną
- Ilgalaikė apsauga, tolygus atskilinėjimas be lupinėjimosi požymių
- Su UV blokatoriumi
- Pralaidus orui
- Sudėtyje nėra plėvelę konservuojančių ir medieną apsaugančių biocidų

Produkto duomenys

Ištekėjimo laikas, s (20 °C, ISO 3)	Apie 30
Rišamoji medžiaga	Akrilatų / alkidų sistema
Tankis (20 °C)	Apie 1,02 g/cm ³
Kvapą	Būdingas

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Papildoma informacija

➤ **Tvarumo duomenų lapas**

Galimi sistemos produktai

➤ **Induline I-900* (3776)**

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame apraše!



Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.


Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %

Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne didesnė kaip 18 %

■ Paruošimas

Prireikus, neatsparią medieną impregnuoti medienos apsaugos priemonėmis* (Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame apraše!).

Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +15 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.
Santykinė oro drėgmė 40–80 %.

Medžiagą gerai išmaišyti, pakartotinai maišyti apdorojant arba po darbo pertraukų.

Profesionalams: tepti teptuku, panardinti, dengti pilamučiu būdu arba purkšti tik uždarose patalpose.

Antrą sluoksnį dengti po 2–3 val.

Dangai džiūstant per naktį reikalingas tarpinis šlifavimas.

Ant gerai matomų plotų rekomenduojama dengti trečią sluoksnį.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



Bandomuosiuose plotuose patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

Iš anksto atlikti bandomąjį dažymą realiomis sąlygomis, naudojant norimą sistemą, ir patikrinti padengto paviršiaus savybes.

Dengiant ąžuolo medieną, jos paviršius gali patamsėti dėl medienos sudedamųjų medžiagų reakcijos su vandeniu skiedžiamais dispersiniais lazūriniais dažais.

Medieną, kurios sudėtyje yra tanino rūgšties, priverstinai išdžiovinti.

Dengiant „Accoya“ rūšies, ąžuolo ir kaštono medienos gaminius, optimalūs nutekėjimo rezultatai pasiekiami, kai pH vertė yra 9,0–9,5, t. y. atitinka 0,3–0,5 % produkto „Induline A-229“ kiekį.

Dėl garavimo padidėjus klampai, ją reikia išlyginti vandeniu (tikslinė klampa: takumo laikas apie 25 s 3 mm ISO vamzdyje).

Siekiant geresnės eigos nepalankiomis sąlygomis (esant aukštesnei temperatūrai, mažai oro drėgmei), skiesti iki 10 % vandeniu. Garavimo metu prarastą kiekį kompensuoti vandeniu.

Jei pilamojo dengimo sistemoje susidaro putų, rekomenduojama pridėti 0,2–1,0 % produkto „Induline A-302“.

■ Džiūvimas

Galima lakuoti: maždaug po 2,5 val.

Galima dengti kitą sluoksnį pritaikius priverstinį džiovinimą: maždaug po 90 min. (20 min. nulašėjimo fazės / 50 min. džiovinimo fazės (esant 35–40 °C temp.) / 20 min. aušinimo fazės)

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinę oro drėgmei.

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

■ Skiedimas

Paruoštas naudoti

Nurodymai


EN 71-3 „Tam tikrų elementų migracija“:

šis produktas atitinka sunkiųjų metalų išsiskyrimo iš vaikams skirtų žaislų ribines vertes pagal EN 71-3 ir atitinka vieną iš kelių kitų vaikams skirtų žaislų saugos reikalavimų, nustatytų ES direktyvoje dėl žaislų saugos (2009/48/EB).

Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių horizontalioms medienos amžių išduodančioms rievėms, šakoms ir dervingoms senesnės medienos dalims gali būti būdingas prastesnis sukibimas su dažais bei mažesnis atsparumas oro sąlygoms. Tokius paviršius reikia dažniau prižiūrėti ir atnaujinti. Padėti gali tik išankstinis apdorojimas apsaugant medieną nuo oro sąlygų poveikio arba šlifavimas labai grublėtu šlifavimo popieriumi (P80). Tokiai medienai (jei ji stambiai pjaustoma) taikomi daug ilgesni priežiūros ir atnaujinimo intervalai.

Laikytis techninių aprašų „Panardinimo talpų ir pilamojo dengimo įrenginių einamoji ir techninė priežiūra“ ir „Darbo higienos nurodymai“ reikalavimų.

Darbo įrankiai / valymas



Teptukas, panardinimo talpa, pilamojo dengimo įranga, purkštuvas, VACUMAT®, dengimo mašina
Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.

Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.



Sandėliavimas / galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.



Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Asmeninės apsaugos priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min. A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Skystų dangos priemonių ar jų likučių nepilti į kriauklę (šis nurodymas galioja ir valant darbo įrankius). Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose.

Biocidinių produktų reglamentas

„Apdoroto gaminio“ sudėtyje yra biocidinis produktas (supakuotų gaminių konservantas), kurio biocidinės veikliosios medžiagos yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) apsaugantis plėvelę nuo mikrobinių organizmų (bakterijų, mielių ir kt.) poveikio. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!

LOJ pagal Dažų direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.



Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai napatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.